



FORPRENE NEUTRO 6SD001A80

Elastomero Termoplastico Vulcanizzato (TPV)

Colore	Naturale
Normative	Conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)
Tecnologia di trasformazione	Stampaggio a iniezione

Proprietà fisiche	Valori tipici	Unità	Metodo
Durezza Shore A, 15s	82	-	ASTM D2240
Densità	0.94	g/cm³	ASTM D792
Proprietà meccaniche	Valori tipici	Unità	Metodo
Carico a rottura	7.0	MPa	ASTM D412-C
Allungamento a rottura	550	%	ASTM D412-C
Modulo a trazione 100%	3.6	MPa	ASTM D412-C
Resistenza alla lacerazione	36	kN/m	ASTM D624-C
Tensile set (23°C/10)	24	%	ASTM D412
Compression set (22 h 70°C)	50	%	ASTM D395-B type 1

Condizioni di Trasformazione	Valori tipici
Essiccamento non necessario	

Stampaggio ad iniezione	Valori tipici
Si consigliano le seguenti temperature di trasformazione:	
1° Zona	160°C
2° Zona	170°C
3° Zona	180°C
Ugello	185°C
Stampo	20-40 °C

Stoccaggio

Si raccomanda di immagazzinare il prodotto in luogo coperto, al riparo dall'umidità e da fonti di calore.

Dichiarazione di non responsabilità

I dati riportati nella presente Scheda Tecnica sono il risultato di prove ed analisi eseguite presso i laboratori SO.F.TeR. su placchette ottenute per stampaggio a iniezione. Tali dati indicano i valori tipici del materiale e non costituiscono specifica. L'utilizzatore dovrà sempre effettuare i test necessari a verificare la correttezza del materiale rispetto all'applicazione. Prove eseguite a 23°C se non diversamente specificato.



Per ulteriori informazioni tecniche o commerciali:

EUROPE

SO.F.TER. SPA, Via Mastro Giorgio 1, 47122 Forlì, Italy, tel +39 0543 790411
info.it@softergroup.com

USA

SO.F.TER. USA, 400 Innovative Way, Lebanon, TN 37090, US, tel +1 844 657 6383 (THINKSOFTER)
info.us@softergroup.com

BRAZIL

SO.F.TER. BRASIL, Av. Edgar Hoffmeister, 275, CEP 93700-000, Campo Bom, RS, Brazil , tel +55 51 2123 2610
info.br@softergroup.com

MEXICO

SO.F.TER MEXICO, Circuito Mexiamora Norte 345, Puerto Interior, Silao, G.to , Mexico 36275, tel +52 472 722 6923
info.mx@softergroup.com

www.softergroup.com